



Liner verde 90 micras

Adhesivo acrílico transparente

710 e 910

Adhesivos acrílicos transparentes

SaintGobain® Norbond® 710 y 910 son adhesivos acrílicos transparentes con excelentes propiedades viscoelásticas y de adhesión. Prácticamente invisibles tras su aplicación, cumplen con estrictos requisitos estéticos y de diseño al adherirse a superficies de cristal o transparentes. La formulación de las cintas 710 y 910 ofrece una adhesión duradera, lo que las hace ideales para el pegado de sustratos con alta energía superficial en ambientes interiores.

Los modelos 710 y 910 cuentan con un núcleo viscoelástico especialmente diseñado para ofrecer:

- Gran conformabilidad y elongación
- Excelente rendimiento en el ensayo Tblock y en el cizallamiento dinámico
- Excelente resistencia al cizallamiento estático
- Absorción de impactos y tensiones
- Unión uniforme e invisible

Tallas disponibles:

Espesores estándar: 0,7 mm y 0,9 mm

*Revestimiento verde liso de 100 micras de espesor

DPS1627 – 01/07/2026 Versión: 03



APLICACIONES

- Pegado de componentes de vidrio en muebles.
- Laminado de vidrios de seguridad.
- Señalización translúcida para interiores.
- Comunicación visual y letras en relieve.
- Componentes de electrodomésticos.
- Pegado de policarbonato.
- Fijación de pequeñas placas y objetos en interiores.
- Aplicaciones industriales.

Norbond® 710 e 910 - Propiedades

Las pruebas de rendimiento se llevan a cabo utilizando procedimientos de prueba estándar. Los valores indicados son valores medios típicos y no deben utilizarse a efectos de especificación.



Epesor	Adhesión al desprendimiento a 90° 1 (72 h a temperatura ambiente)				TBlock ²			Short Term	Temperatura de funcionamiento
Sin		Aluminio	PMMA	Vidrio	Aluminio	Acero inoxidable	Acero inoxidable	4 horas	
mm (in.)	N/cm (lb/in)	N/cm (lb/in)	N/cm (lb/in)	N/cm (lb/in)	N/cm ² (lb/in ²)	N/cm ² (lb/in ²)	7 días/1 kg		
0.700		18,89	23,79	23,33	108,31	65,55	Passa	120°C	20°C a 80°C
0,028		10,78	13,58	13,32	157,06	95,06		248°F	4°F a 176°F
0,9		31,55	35,42	26,84	110,38	55,01		120°C	20°C a 80°C
0,035		18,01	20,22	15,32	160,06	79,78		248°F	4°F a 176°F

¹ Según la norma ASTM D3330

³ Según la norma ASTM D1002

² Según la norma ASTM D897

⁴ Según la norma ASTM D3654

Notas: Los valores representativos se presentan únicamente con fines comparativos y no deben utilizarse para fines de especificación. Los valores son promedios de datos de pruebas reales, realizadas en un conjunto limitado de muestras y materiales, y los resultados individuales pueden variar. Los materiales de SaintGobain se seleccionaron aleatoriamente del stock comercial. Todas las pruebas se realizaron a temperatura ambiente, salvo que se especifique lo contrario, utilizando el mismo método para cada condición. Póngase en contacto con el equipo de ingeniería de aplicaciones de SaintGobain Tape Solutions para obtener resultados específicos.

Instrucciones Importantes

Dado que **SaintGobain®** no puede predecir ni controlar todas las aplicaciones potenciales, recomendamos encarecidamente probar este producto en condiciones de aplicación individuales antes de su uso comercial. Las superficies deben estar limpias y libres de aceite, grasa, humedad, polvo y suciedad. Recomendamos usar alcohol isopropílico para limpiarlas.

Aplique una presión uniforme de 1,05 kgf/cm² (103 kPa) para promover un buen contacto entre el material a pegar y la cinta. No se recomienda aplicar estas cintas a temperaturas inferiores a 16°C (60°F).

La adhesión entre el sustrato y la cinta aumenta con el tiempo, alcanzando normalmente la fuerza de adhesión final en 72 horas. Calentar el producto hasta 40 °C (105 °F) acelerará el proceso de adhesión.

Validez

24 meses después de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar el material en su embalaje original a temperaturas de hasta 35°C y 70% de humedad relativa.



SaintGobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

For more information, please visit
tapesolutions.saintgobain.com

IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad y seguridad de los productos SaintGobain para todos los usos previstos y que los materiales a utilizar cumplen con todos los requisitos normativos aplicables. SaintGobain no asume ninguna responsabilidad por los fallos del producto que se produzcan debido al mal uso de los materiales que suministra, derivados del diseño, fabricación o aplicación de los productos en los que se incorporan los materiales.

GARANTÍA: Durante un periodo de 6 meses, SaintGobain garantiza que este(os) producto(s) está(n) libre(s) de defectos de fabricación. La única obligación en virtud de cualquier garantía de producto aplicable será sustituir cualquier pieza que resulte defectuosa o, a nuestra elección, reembolsar el precio de compra de la misma. SAINTGOBAIN RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Todas las marcas registradas
© 2026 Versão: 07

Copia No Controlada